

# ETERNAL<sup>®</sup>

## na střechy

» Výrobní číslo 0702

### trvale pružná nátěrová hmota pro ochranné nátěry a drobné opravy střešní krytiny

#### Vlastnosti:

**ETERNAL na střechy** je vodou ředitelná pružná nátěrová hmota s hydroizolačními vlastnostmi na bázi vodné disperze akrylátových kopolymerů, pigmentů, plniv a speciálních aditiv. **ETERNAL na střechy** po zaschnutí vytváří nátěrový film trvale pružný i při nízkých teplotách s vynikající adhezí k vláknocementu a betonu, dlouhodobou životností na povětrnosti, vysokou odolností UV záření a chemickým spadům. Pomocí nátěrové hmoty **ETERNAL na střechy** je možné zakrýt a utěsnit drobné trhlinky v podkladu.

#### Oblast použití:

**ETERNAL na střechy** je určen k nátěrům střešní krytiny z vláknocementu, betonových a neglazovaných pálených střešních tašek a dřevěných šindelů. Lze jej použít i na ochranné nátěry krytiny z asfaltových pásů, krytiny typu Onduline, po konzultaci s výrobcem i na plechové krytiny opatřené antikoročním základním nátěrem a pozinkovaného plechu. **ETERNAL na střechy** je určen k nátěrům střech se sklonem minimálně 10°.

#### Technické údaje:

Sušina	min. 67 hm. %
Spec. hmotnost	1,38 g /cm <sup>3</sup>
pH	8,0–10,5
Viskozita (Brookfield A/5/10)	min. 10 Pas (23°C)
Mrazuvzdornost	min. 25 cyklů
Vodotěsnost	0,0 litru /m <sup>2</sup> hod.
Tažnost	100 %
Přidrženost na vláknocementu	0,7 MPa

#### Spotřeba:

0,50–0,55 kg/m<sup>2</sup> (konečný nátěr)

#### Odstín:

302 šedý, 306 zelený, 307 červenohnědý, 309 hnědý, 323 višňový

#### Balení:

5 kg a 10 kg plastové obaly

#### Skladování:

V originálních dobře uzavřených obalech při teplotě od 5°C do 25°C. Nesmí zmraznout!

#### Zpracování:

**ETERNAL na střechy** se po řádném promíchání nanáší na připravený podklad štětcem, válečkem, nebo vysokotlakým stříkáním v jedné nebo dvou vrstvách při teplotě podkladu a okolí v rozmezí 8 °C až 30 °C. Případný druhý nátěr je možné nanášet po min. 12 hod. Nářadí je nutné ihned po aplikaci umýt vodou.

Krytinu je nutné dokonale zbavit mechanických nečistot, sazí

a mechu, nepřilnavých starých nátěrů, degradovaných povrchových vrstev a odmastit (nejlépe roztokem koncentráту **ETERNAL odmašťovač**, nebo jiného vhodného saponátu s následným oplachem vodou). Čistý savý podklad se dokonale nasytí speciálním penetračním prostředkem **FORTE penetral**. Asfaltovou krytinu není nutné penetrovat. Penetruje me jedním nátěrem do nasycení podkladu. V okamžiku, kdy penetrační prostředek začne vytvářet lesklý film na povrchu krytiny, penetraci ukončíme a přebytečný penetrační prostředek setřeme. Po technologické přestávce min. 6 hodin nanese me **ETERNAL na střechy**.

Při aplikaci na starší, velmi porézní a nesoudržnou krytinu je třeba provést zkoušku nátěru a vyžádat odbornou radu výrobce.

#### Certifikace:

TZÚS Praha Autorizovaná osoba č. 204.

#### Likvidace odpadů:

Je obsahem Bezpečnostního listu výrobku.

#### Bezpečnost a hygiena při práci:

Při dodržování základních hygienických pravidel neohrožuje **ETERNAL na střechy** zdraví. Při práci je nutné používat vhodný pracovní oděv, rukavice a ochranné brýle. Potřísněnou pokožku umyjte vodou a mýdlem, oči v případě zasažení bezodkladně vymývejte 10–15 min. velkým množstvím vody. Pokud dráždění nepřestane, vyhledejte lékařskou pomoc. Při náhodném požití vypláchněte ústa vlažnou vodou a vypijte asi 0,5 l vody, vyhledejte lékařskou pomoc. Nevyvolávejte zvracení.