

SUNFLEX Roof-In Plus

TECHNICKÝ LIST

NÁZEV VÝROBKU: SUNFLEX Roof-In Plus

SPECIFIKACE: Reflexní parotěsná fólie s tepelnou izolací

HARMONIZOVANÁ NORMA: EN 13984:2013

ÚČEL POUŽITÍ:

- šikmé střechy včetně nízkých sklonů - pro všechny typy střech a izolačních systémů
- ploché střechy - pro všechny typy střech a izolačních systémů
- izolační systémy obvodových stěn dřevostaveb
- nepoužívá se u difúzně otevřených staveb

POPIS VÝROBKU:

Parotěsná reflexní fólie pro vnitřní konstrukce stěn nebo zateplených podkroví s tepelně izolačním účinkem. Je vyrobena laminací bublinkovou folií a reflexní fólie

SLOŽENÍ: Polyester – hliník – polyetylen – bublinková fólie (polyetylen)

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Vlastnost	Zkušební metoda	Hodnoty
Délka	EN 1848-2	min 50 m (50m ²)
Šířka	EN 1848-2	min 1,0m
Tloušťka	EN 1849-2	2,7 mm +/-15%
Plošná hmotnost	EN 1849-2	125g/ m ² +/-5%
Reakce na oheň	EN 13501-1	Třída F
Vodotěsnost	EN1928	Vyhovuje 2Kp
Propustnost pro vodní páry	EN 12572	S _d = min 250m
Pevnost v tahu podélně	EN 12311-1	min 130 N/50mm
Pevnost v tahu příčně	EN 12311-1	min 140 N/50mm
Tažnost podélně	EN 12311-1	min 40%
Tažnost příčně	EN 12311-1	min 20%
Odolnost proti protrhávání podélně	EN 12310-1	min 50 N
Odolnost proti protrhávání příčně	EN 12310-1	min 50 N
Pevnost spoje podélně	EN 12317-2	min 115 N
Pevnost spoje příčně	EN 12317-2	min 115 N
Odolnost proti nárazu	EN 12691 met.A	Vyhovuje min pro 300 mm
Odolnost proti nárazu	EN 12691 met.B	Vyhovuje min pro 300 mm
Vliv umělého stárnutí na propustnost vodní páry	EN 1931, EN 1296	vyhovuje

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Folii napneme pod krovy reflexní vrstvou směrem do místnosti. Přesah pásů se ponechá cca 5 cm. Spoje se lepí oboustrannou lepicí páskou a speciální reflexní páskou, aby se zamezilo pronikání vodních par do izolace. Také kolem stěn, střešních oken a komínů je nutno folii řádně dotěsnit butylkaučukovou páskou nebo trvale pružným tmelem. Na folii se namontují dřevěné hranoly nebo kovové profily, na které se připevní sádrokarton, případně jiný obklad. Vzduchovou mezeru mezi folií a obkladem (cca 3cm) je nutno dodržet pro zachování reflexních vlastností.

DALŠÍ INFORMACE:

Skladovat v suchu, nevystavovat UV záření.

Dodavatel: TART, s.r.o.
Vinohradská 91,
61800, Brno
CZ 46901876

Platnost od: 1.9.2014