

### BIOSAN Ochranné napouštědlo na dřevo

BIOSAN je kapalný vysoce účinný koncentrovaný prostředek pro dlouhodobou ochranu dřeva proti houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu. Typové označení dle ČSN 49 0600-1: F<sub>B</sub>, P, I<sub>P</sub>, 1,2,3, D, S.

<b>Báze</b>	koncentrát účinných látek
<b>Konzistence</b>	kapalina
<b>Ředění</b>	vodou 1:2 až 1:4
<b>Nanášení</b>	štětec, váleček, stříkání, máčení
<b>Vydatnost</b>	12m <sup>2</sup> /kg (jedna vrstva)
<b>Zasychání</b>	2 až 4 hod. (nátěr, postřik)
<b>Počet vrstev</b>	2-3



#### Charakteristika:

- snadná aplikace
- vodou ředitelný
- chrání proti plísním, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu, včetně dřevomorky domácí
- zvýrazňuje přírodní kresbu dřeva
- obsahuje účinné látky: kyselina boritá, alkylbenzylidimetylamonium chlorid
- neomezená životnost ochrany dřeva v interiéru

#### Příklady použití:

- dřevěné povrchy v interiérech
- ochrana krovů a trámů
- preventivní ochrana dveří, obkladů a podlah
- dřevěné povrchy v exteriérech
- nátěry dřevěných konstrukcí jako pergoly, přístřešky, zahradní domky a kůlny, obložení balkonů a fasád, zahradní nábytek, okna, dveře apod.

#### Provedení:

**Balení:** plastové obaly 1kg, 5kg

**Barva:** transparentní, zelená

#### Skladovatelnost:

24 měsíců od data výroby v neotevřeném původním obalu při teplotách -15°C až +30°C. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

#### Pracovní postup:

**Příprava roztoku:** koncentrát naředíte s vodou v poměru 1:4 pro máčení nebo 1:2 pro ostatní způsoby aplikace.

**Příprava povrchu:** Povrch dřeva musí být čistý, suchý zbaven případných zbytků starých nátěrů nebo kůry.

**Aplikační teplota:** nenanášejte za mrazu nebo na zmrzlé povrchy

**Čištění:** vodou ihned po aplikaci

**Opravy:** Soudal BIOSAN

#### Preventivní ochrana dřeva:

**V interiéru:** aplikujte nátěrem nebo postřikem. U nehoblovaného dřeva naneste dva nátěry, v případě ochrany hoblovaného dřeva doporučujeme nanést ještě třetí nátěr.

**V exteriéru:** Aplikujte nátěrem nebo postřikem minimálně 2 nátěry přípravku. Po úplném zaschnutí takto ošetřené dřevo doporučujeme dodatečně opatřit např. ochranným lazurovacím nátěrem **Soudal KLASIK** nebo **LUXUS**.

Pro dokonalou ochranu dřeva umístěného v exteriéru je doporučeno jeho ošetření máčením. Ošetřované dřevo ponořte do roztoku doporučené koncentrace na dobu min. 8 hodin. Napouštědlo způsobuje mírné zvýraznění přírodní kresby dřeva umožňující snadné rozlišení ošetřené a neošetřené povrchu. Opakovaný nátěr (popř. postřik) se provádějte vždy až po zaschnutí předešlého.

**Bezpečnost:** Dodržujte běžné zásady hygieny a bezpečnosti práce. Další pokyny viz Bezpečnostní list výrobku a údaje uvedené ne etiketě.

#### Poznámky:

- Při ochraně dřeva v exteriéru doporučujeme průběžnou kontrolu stavu a případnou obnovu nátěru v pětiletých intervalech.
- Použití na pohledové plochy z hoblovaného dřeva doporučujeme nejprve vyzkoušet. Po aplikaci Biosanu může dojít k mírnému zabarvení (zežloutnutí) dřevěného povrchu.

#### Upozornění:

Přípravek nesmí být použit k ochraně dřeva přicházejícího do přímého styku s pokožkou, pitnou vodou, potravinami a krmivy ani k ošetření dřeva na výrobu dětského nábytku a hraček. V místnostech určených k pobytu lidí nebo zvířat nebo určených ke skladování potravin, pokrmů nebo nápojů nesmí být poměr plochy ošetřené přípravkem k celkové kubatuře místnosti větší než 0,2 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>. Ošetřené dřevo se nesmí používat ke zhotovení včelínů, klecí na ptáky, posad na zvířata a saun.