

SAMOLEPIVÉ ŠINDELE • Samolepivé šindele



>>> ArmourShield® (27) podvojná hnědná ultra



SAMOLEPIVÉ ŠINDELE • Samolepivé šindele

Vaše výhody:

- Samolepivé šindele
- Mohou být použity na svislých plochách
- Výjimečně odolné proti dešti hnaného větrem a ledovým bariérám
- Výjimečně odolné proti silným větrům



Armourshield®



Diamantshield®

Délka (EN 544)	1000 mm (± 3)	1000 mm (± 3)
Šířka (EN 544)	318 mm (± 3)	284 mm (± 3)
Hmotnost (sklon > 25°)	± 9,2 kg/m ²	± 11,2 kg/m ²
Pokrytí/balení	3 m ²	2,46 m ²
Šindele/balení	22	22
Balení/paleta	42	36

Přilnavost granulátu (EN 12039)	max. 1,2 g	max. 1,2 g
Pevnost – podélně* (EN 12311-1)	1000 N/50 mm	1000 N/50 mm
Pevnost – příčně* (EN 12311-1)	700 N/50 mm	700 N/50 mm
Podélná tažnost* (EN 12311-1)	3,50 %	3,50 %
Příčná tažnost* (EN 12311-1)	3,50 %	3,50 %
Tržné zatížení na hřebíku* (EN 12311-1)	160 N	160 N
Odolnost proti rychlosti větru (test ve větrném tunelu, sklon 10°)	do 220 km/h	-

Chování při působení vnějšího požáru	B _{roof} T ₁	B _{roof} T ₁
Chování při hoření	Class E	Class E

* Průměrné naměřené hodnoty



IKO Česká republika • Člen IKO Group

Pod Pekárnami 157/3 • 190 00 Praha 9 Vysočany • Česká republika
T +420 283 893 660 • F +420 283 891 782 • E info@iko.cz • www.iko.cz

IKO
The Shingles Expert

Změna údajů vyhrazena.

Prosím informujte se v našem přehledovém letáku nebo na www.iko.cz ohledně barevného provedení výrobků.